



## Capaplast seidenglänzend

### Шелковисто-глянцевая дисперсионная пластичная масса для износостойких покрытий внутри помещений.

#### Область применения:

Применяется для толстослойных особо износостойких пластичных покрытий стен, которые отличаются особенно невосприимчивостью к нормальному загрязнению. Поэтому особенно пригодна для коридоров и лестничных клеток, офисов, касс, детских садов, школ, больниц и т.д. Capaplast кроме того, превосходно подходит для декоративных техник нанесения, таких как техника заглаживания, резцовые пластичные покрытия и техника одно- и двухцветного набрызга.

#### Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и со слабым запахом. Стойкая к истиранию при соприкосновении с влажными предметами. Высокая заполняющая способность. Открытая к диффузии. Адгезионнопрочная, стойкая к ударам. Может структурироваться различными способами. Может очищаться обычными бытовыми водными чистящими средствами.

#### Связующее

Дисперсия искусственной смолы по DIN 55945.

#### Плотность:

Приб. 1,4 г/куб.см

#### Степень блеска:

Шелковисто-глянцевая

#### Цвета:

Белая. Может колероваться без потери глянца до 10% колеровочными красками Alpinacolor или Ava-Amphibolin Voll-Und Abtoenfarben. Во избежание цветовых отклонений при самостоятельном получении оттенков требуемые количества необходимо перемешать между собой. При применении небольших количеств рекомендуется выполнить пластичное покрытие белого цвета и покрыть краской требуемого цвета. При колеровании более 100 кг одного цветового тона, а также в случае заказа по специальному запросу выполняется фабричная колеровка.

#### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

#### Обратите внимание:

Хранить в местах не доступных детям. При попадании в глаза сразу же

промыть их водой. Не допускать попадания в сточные воды.

#### Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных отходов (немецкий код отходов 91206) или как старые затвердевшие отходы шпатлевки (немецкий код отходов 55908) или же как бытовые отходы.

**Код продукта для лаков и красок:**  
M-DF02.

#### Расфасовка:

22 кг нетто.

### Технология применения

#### Структура покрытия:

##### Грунтовочное или промежуточное покрытие:

Capagrund, отколерованный пастами Alpinacolor или AVA - Amphibolin Vollton und Abtonfarben с цвет завершающего покрытия.

##### Завершающее покрытие:

Capaplast, разбавленный в зависимости от требуемой структуры макс. 5% Capaplex : вода в соотношении 1:2.

#### Способ нанесения:

Щеткой, валиком или пистолетом-распылителем. Нанести равномерно и моделировать пригодным валиком для структурирования. Раскатанный поролоновым валиком, с порами 3-5 мм, Capaplast, образует тонкопластичную структуру "апельсиновой корки". Рабочий инструмент после использования очистить водой.

#### Расход:

Зависит от выбранной структуры и свойств подложки ок. 800-1000 г/м<sup>2</sup>. Точный расход определяется пробным нанесением.

#### Минимально допустимая температура нанесения:

+5 гр.С для подложки и окружающего воздуха.

#### Время высыхания:

При +20С и 65% отн. влажн. воздуха поверхность высыхает через 24 часа. Полностью высыхает после 3 дней. При более низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается.

#### Внимание:

Во избежание появления видимых стыков наносить материал методом "сырое по сырому" за один проход.

### Пригодные подложки и их подготовка

Подложки должны быть чистыми, не иметь антиадгезивов и быть сухими.

Соблюдайте требования VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3.

#### Штукатурки растворной группы PII и PIII:

Твердые штукатурки и штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрываются без предварительной обработки.

Для грубо пористых, имеющих осыпь песка и впитывающих штукатурок требуется грунтование Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

#### Гипсовые штукатурки и готовые штукатурки растворной группы PIV и PV:

Грунтовочное покрытие - с помощью грунтовки Caparol Haftgrund. Гипсовые штукатурки, имеющие поверхности спекания, предварительно зашлифовать, и, удалив пыль, нанести глубокую грунтовку Caparol Tiefgrund TB.

#### Гипсовые строительные панели:

Панели, обладающие впитывающей способностью, грунтуются с помощью Acryl-Hydrosol или глубокой грунтовкой Caparol Tiefgrund-TB. На сильно уплотненные и гладкие плиты наносят адгезионный грунт Caparol Haftgrund.

#### Плиты из гипсокартона:

Зашлифовать шпатлевочные заусеницы. Мягкие прошпатлеванные гипсом места укрепить с помощью продукта Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие продуктом Caparol Haftgrund или CapaSol.

Для плит с остатками водорастворимых, окрашиваемых субстанций рекомендуется грунтовочное покрытие с использованием Caparol-Filtergrund fein. Соблюдать памятку BFS № 12, часть 2.

#### Бетон:

Предварительно удалить возможные остатки разделительного вещества, а также мучнистые и песчаные субстанции.

#### Газобетон

Грунтование с помощью Caparplex, с разбавлением водой в пропорции 1:3.

**Стены из силикатного и облицовочного кирпича:**

Покрытие возможно без предварительной обработки.

**Покрытия, обладающие несущей способностью:**

Матовые, слабо впитывающие покрытия не нуждаются в предварительной обработке.

Блестящие поверхности и лаковые покрытия заглаживаются до появления шероховатости. Грунтование — с использованием Caparol Haftgrund.

**Покрытия, не обладающие несущей способностью:**

Не обладающие несущей способностью покрытия лаковыми и дисперсионными красками, а также штукатурки на основе искусственных смол — удалить.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности наносится грунтовка Caparol Haftgrund.

На грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности наносится грунтовка Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Не обладающие несущей способностью покрытия на основе минеральных красок удаляются механическим способом, а очищенные поверхности обеспыливаются.

Грунтовочное покрытие с использованием грунтовки глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

**Покрытия на основе клеевых красок:**

Необходимо смыть до основания. Нанести грунтовочное покрытие грунтовкой глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

**Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тисненные обои из бумаги:**

Окрашиваются без предварительной обработки.

**Непрочно держащиеся на стенах обои:**

Удалить, не оставляя остатков. Смыть следы клея и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие грунтовкой глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

**Поверхности со следами плесени:**

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка. Поверхности обработать средством Saratop и основательно просушить. Грунтовать в зависимости от типа подложки.

На сильно загрязненных поверхностях красить Indeko W или Malerit W.

**Поверхности с никотиновыми, водяными, сажевыми, масляными или жировыми пятнами:**

Никотиновые загрязнения, а также пятна жира и сажу удалить водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и дать хорошо просохнуть.

Высохшие водяные пятна очистить щеткой в сухом виде. Нанести изолирующий слой грунтовкой Caparol-Filtergrund fein (Техническая информация № 845).

На подверженные сильному загрязнению поверхности нанести завершающее покрытие продуктом Caparol IsoDeck (Техническая информация № 848).

**Дерево и древесные материалы:**

Наносить покрытия водорастворимыми, экологичными акриловыми лаками Capacryl Acryl-Lacke или специальной краской для дерева Capadur-Holzfarbe (Технические информации № 960 или № 190).

**Участки, с небольшими дефектами:**

После соответствующей предварительной подготовки исправить качество поверхности с помощью шпательки Caparol-Akkordspachtel в соответствии с рекомендациями по ее нанесению и, при необходимости, дополнительно загрунтовать.

---

Перевод выполнен на основании

Технической информации № 400 по состоянию на июнь 2003 г.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG, D-64372 Ober-Ramstadt

Данная Техническая информация опирается на новейшие достижения науки и техники, а также на приобретенный нами опыт с выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

LACUFA AG

Lacke und Farben

Ein Unternehmen der Caparol-Firmengruppe

Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin

Tel. (030) 63 94 60

Fax (030) 63 94 63 75

---