

Saragrund

Белая, разбавляемая водой, пигментированная грунтовочная краска для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения:

Белое, пигментированное специальное грунтовочное средство для нанесения укрывистых грунтовочных покрытий на минеральные внутренние и наружные поверхности, а также старые штукатурки на основе синтетических смол и системы утепления фасадов. Применяется также в качестве грунтовочного средства под краски на основе полимеризационных смол, содержащих растворители. Подходит для специального применения в качестве шероховатого предварительного покрытия на гладкие поверхности и перед нанесением покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы.

Saragrund обладает высокой адгезией и значительно облегчает нанесение и структурирование штукатурок на основе синтетической смолы.

Свойства продукта:

- готова к применению,
- разбавляется водой,
- экологически безопасная,
- не имеет неприятного запаха,
- повышает адгезию.

Связующее:

Синтетическая дисперсия по DIN 55 945.

Плотность:

примерно 1,4 г/см³

Цветовой тон:

Белый.

Saragrund колеруется добавлением максимум 25% Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

Saragrund колеруется в установке ColorExpress по всем наиболее распространенным цветовым коллекциям в оттенки с яркостью ок. 60.

Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-GP01

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Упаковка:

Стандарт: 5 л и 12,5 л.
Saragrund Airfix: 25 л



Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их предварительная подготовка».

Применение:

Обычно продукт Saragrund наносится без разбавленного состояния. Возможно разбавление макс. на 3% водой до получения требуемой консистенции.

Расход:

На гладкой поверхности расход составляет примерно 150 – 200 мл/м². На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется пробным выкрасом на объекте.

Инструменты:

Может наноситься кистью, валиком и распылителем.

Распыление прибором Airless:

Угол распыления: 50°
Отверстие: 0,026-0,031"
Давление: 150 - 180 бар

После использования рабочие инструменты сразу помыть водой.

Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Saragrund можно смешивать только с колеровочными красками Alpina-color или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben. Не добавлять другие материалы!

Разбавление:

Разбавлять исключительно водой.

Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:

Температура основания и окружающего воздуха не должна быть ниже +5°C.

Время высыхания:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке примерно через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время высыхания увеличивается.

Внимание:

Saragrund не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся длительному воздействию воды.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех оснований, встречающихся на практике. Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Совместимость:

Техническая информация № 657 по состоянию на февраль 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88