



Техническая информация № 327R

Caparol-SeidenLatex

Испытанное качество для шелковисто-глянцевых покрытий
внутри помещений.

327R

Описание материала

Назначение:

Для высоконагружаемых, стойких к истиранию интерьерных покрытий с шелковисто-глянцевой поверхностью.

Особо подходит для мест с высокой нагрузкой: в школах, детских садах, больницах, офисах, гостиницах, ресторанах, коридорах, на лестничных маршах и т.п., т.к. покрытие чрезвычайно износостойчиво и хорошо очищается.

Далее превосходно подходит для окраски структурных, рельефных, печатных обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает структуру шелковисто-глянцевым эффектом.

Свойства:

- разбавляется водой, экологичная, со слабым запахом
- высокая белизна
- паропроницаема
- значение $\vartheta_d < 0,3$ м
- высокая способность к очищению и стойкость к водным дезинфицирующим и бытовым моющим средствам
- легкое нанесение
- щелочестойкая, поэтому не омыляется

Параметры по DIN EN 13300

Мокрое истирание

Класс – 2

Контрастность

Укрывистость: класс 2 при расходе 7 м²/л или 140 мл/м²

Степень блеска

Шелковисто-глянцевая

Максимальная зернистость:

Тонкая (< 100 мкм)

Свяжущее:

Синтетический латекс, в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Плотность:

Примерно 1,3 г/см³

Цветовой тон:

белый, старо-белый

Caparol-SeidenLatex колеруется вручную колеровочными красками Alpinacolor либо AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

При самостоятельной колеровке перемешать между собой все отколерованные емкости для избежания отличий оттенков.

При заказе от 100 л возможна заводская колеровка.

Capamix SeidenLatex колеруется автоматически в системе ColorExpress по всем распространенным на рынке цветовым коллекциям.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Советы по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. При нанесении методами напыления не вдыхать образующийся "туман".

Не допускайте попадания продукта в канализацию, водоемы, землю. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

Размеры упаковки:

Caparol-SeidenLatex 2,5, 5 и 12,5 л

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное или промежуточное покрытие:

Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной не более чем 10 % воды.

Заключительное покрытие:

Caparol SeidenLatex, при необходимости разбавленной не более чем 5 % воды.

Способы нанесения покрытия:

Наносится кистью, валиком или методом безвоздушного распыления Airless.

Нанесение методом airless:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0,021-0,026"

Давление: 150-180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход:

ок. 140 мл/м² за один проход на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше.

Точный расход определяется на пробном покрытии.

Температурный режим:

Температура основания и воздуха не ниже + 5°C.

Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и нанесение следующего слоя примерно через 4 - 6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

К сведению потребителя:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом "мокрое по мокрому" за один проход.

При применении грунтовки Caparol-Tiefgrund TV внутри помещений может появляться характерный запах растворителя. Необходимо обеспечить хорошее проветривание.

В особых ситуациях можно применять свободный от ароматических углеводородов, слабопахнущий Colarol-Putzfestiger.



Основания и их подготовка:
Основание должны быть сухим, свободным от загрязнений и разделяющих веществ.

Цементные и известково-цементные штукатурки
Прочные, нормально впитывающие влагу штукатурки окрашиваются без их предварительной подготовки. Грубо-пористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки обрабатывать грунтовкой Caparol Acryl-Hydrosol или Capasol.

Гипсовые штукатурки:
Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund. Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью шлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые плиты:
Впитывающие влагу плиты загрунтовать акриловым гидрозоле Caparol Acryl-Hydrosol или проникающей грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB. На плотных, гладких плитах нанести адгезионную грунтовку Caparol Haftgrund.

Гипсокартонные панели:
Шлифовать неровности шпатель. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или Capasol. Панели с водорастворимыми, образующими пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:
Удалить возможные остатки опалубочной смазки, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:
Грунтовочное покрытие материалом Caparol, разбавленным водой в пропорции 1:3.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подготовки.

Покртия с хорошей адгезией:
Матовые, малоигроскопичные поверхности окрасить без предварительной подготовки.

Глянцевым покрытиям, эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Покртия с плохой адгезией:
Покртия эмалями и дисперсионными красками, а также дисперсионными штукатурками, имеющими плохую адгезию необходимо удалить. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol Acryl-Hydrosol или Capasol. Покртия минеральными красками со слабой адгезией удалить механически и очистить поверхности от пыли. Обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Покртия клеевыми красками:
Полностью смыть. Обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные рельефные или тисненые обои из бумаги:
Окрашивать без предварительной подготовки.

Отслаивающиеся обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Обработать грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Caparol и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна протереть сухой щеткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. (Техниче-

ская информация No 384). На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol IsoDeck (Техническая информация No 848).

Древесина и деревянные элементы:
Окрашивать водорастворимыми, экологичными акриловыми эмалями Capasyl или Capasyl PU.

Устранение мелких дефектов:
После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпательной марки Akkordspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Указания:

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультироваться нас или наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 710
Fax +49 6154 711391
e-mail: info@caparol.de

LACUFA Aktiengesellschaft Lacke und Farben
Schnellerstraße 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 30 639460
Fax +49 30 63946375
e-mail: info.berlin@caparol.de

Техническая информация № 327. Состояние на март 2005

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель / строитель не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 62 46 · Telefax (0 30) 63 94 62 88