



Техническая информация

Caparol Unilatex

Белая, матовая, высокоукрывистая, дисперсионная акрилатная краска для внутренних работ, устойчивая к истиранию, устойчивая к мытью по DIN 53 778, высокоукрывистая, экологичная, водоразбавляемая, легко наносится, с очень хорошей адгезией.

Описание материала

Назначение:

Caparol Unilatex является высокоукрывистой дисперсионной краской для внутренних работ. Применяется для устойчивых к истиранию, высоконагружаемых покрытий стен и потолков. Краска пригодна для поверхностей, подвергающихся большим нагрузкам, например в школах, больницах, общественных зданиях, офисах, гостиницах, прихожих, на лестничных клетках и т.д.

Свойства:

- Экологичная
- Без растворителей.
- Разбавляется водой
- Легкая в применении.
- Высокая укрывистость.
- Устойчивая к истиранию (класс 3 по мокрому оттиру в соответствии с DIN EN 13300).
- Высокая укрывистость: класс 3 при 7 м²/л по DIN EN 13 300
- Способна к диффузии.

Связующее:

Дисперсия на основе синтетических смол.

Плотность:

База 1 ок. 1,64 г/мл
База 3 ок. 1,59 г/мл

Фасовка:

База 1: 10 л
База 3: 9,4 л

Степень блеска:

Матовый.

Цветовой тон:

База 1Белый.
Краска Caparol Unilatex может быть отколерована машинным способом по системе ColorExpress или обычными колеровочными красками на дисперсионной основе (например, Alpinacolor), или колеровочными па-

стам в пастельные тона. При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для окраски поверхности количество материала, чтобы не было различия в цветовых оттенках.

Состав:

Дисперсия акрил-стирольных сополимеров, пигменты, минеральный наполнитель, вода, добавки.

Советы по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. Не допускайте попадания продукта в водоемы. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.
Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке - не менее 2 лет.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

Технология применения

Пригодные подложки:

Caparol Unilatex может наноситься внутри помещений на все пригодные для дисперсионных красок подложки, как например цементно-известковые и гипсовые штукатурки а также гипсокартон и структурные обои.

Подготовка основания:

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Структура покрытия:

Caparol Unilatex наносится насыщенным равномерным слоем, разбавленная макс. 5% воды.

На контрастных, а также сильно или неравномерно впитывающих поверхностях может возникнуть необходимость в грунтовочном окрашивании краской Caparol Unilatex разбавленной макс. 10% воды.

Нанесение

Caparol Unilatex готова к применению. Для грунтовочного слоя можно разбавить добавлением не более 10% воды. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать.

Caparol Unilatex можно наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

Расход:

ок. 150 мл/кв.м за один проход, зависит от типа поверхности.

Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе. Относительная влажность воздуха меньше 80%.

Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрытию примерно через 4 - 6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.

При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлинятся.

К сведению потребителя:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом "сырое по сырому" за один проход.



Пригодные подложки и их подготовка:

Штукатурки групп P II и P III

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка Caparol Acryl Hydrosol.

Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или Capa Prim.

Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью шлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные панели:

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозоле Caparol Acryl Hydrosol или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund или Capa Prim.

Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или Capa Prim или Caparol Acryl Hydrosol.

Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol- AquaSperrgrund fein.

Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Двойное грунтовочное покрытие Caparol Acryl Hydrosol.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрывания с хорошей несущей способностью:

Матовые, малоигроскопичные поверхности обрабатывать без предварительной подготовки.

Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или Capa Prim.

Покрывания с плохой несущей способностью:

Покрывания лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штука-

турные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить.

На маловпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или Capa Prim. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Alpina Einlaßgrund. Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Покрывания клеевыми красками:

Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шибера или скребка, промыть поверхности средством Saratop и дать им хорошо просохнуть.

Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности.

На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна очистить сухой щеткой.

Нанести изолирующую грунтовку Caparol-Filtergrund fein.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой марки Caparol Glättspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Техническая консультация

Указания:

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно проконсультироваться нас или наших сотрудников на местах. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

LACUFA Aktiengesellschaft
Berlin

Schnellerstr. 141

D12439 Berlin

Tel. +49 3063946 0

Fax +49 3063946 378

e-mail: info.berlin@caparol.de

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz

GmbH & Co Vertriebs KG

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 6154 711777

Fax +49 6154 711351

e-mail: info@caparol.de