



Техническая информация № EX-D012R-OE

Samtex 3

Глубокоматовые, стойкие к мытью латексные краски для нагружаемых покрытий внутри помещений.

Описание материала

Область применения:

Для создания гладких и высокоизносостойких, стойких к мытью сохраняющих структуру покрытий внутри помещений с элегантной, глубокоматовой поверхностью. Поскольку ни при обработке, ни при высыхании красок вредных для здоровья веществ не образуется, то их можно применять в помещениях, где находятся люди. Более того, очень хорошо подходят для окраски обоев типа «Rauhfaser», рельефных обоев или обоев с выдавленным рисунком, а так же для стеновых покрытий на основе стеклохолста «Caraver» для выделения структуры.

Свойства:

- Водоразбавляема, экологична, не имеет сильного запаха.
- Свободная от растворителей и без вредных выделений.
- Имеет высокую степень белизны.
- Хорошая укрывистость.
- Способна к диффузии.
- Легкие в работе.

Характеристики по DIN EN 13 300:

- **Мокрое истирание**
Класс 3, класс «устойчивая к к мытью» по DIN 53 778
- **Контрастность**
Укрывающая способность класса 2 при расходе 6 м²/л или 160 мл/м²
- **Степень глянца**
Глубокоматовая
- **Максимальный размер зерна**
Тонкая (<100 мкм)

Связующие:

Искусственный латекс, в соответствии с DIN 55 945.

Цветовой тон:

База 1 (белая) может применяться без колерования.

Samtex 3 (база 1) может быть отколерован самостоятельно при помощи полнотоновых и оттеночных красок Alpinacolor или AVA.

При самостоятельном колеровании необходимое общее количество смешать между собой для избежания отличий в тоне.

При необходимом количестве от 100 литров и более одного цвета и в одном заказе, по предварительному запросу возможна поставка оттонированной краски с завода.

Samtex 3 могут быть отколерованы машинным способом в системе Capamix по коллекциям цветов Alpinacolor, AmphiSilan / Sylitol, Capamix 900, Panorama, Stadtbild 200, RAL и многим другим, известным на рынке цветовым коллекциям.

Хранение:

В холодном месте, но не на морозе.

Важно:

Хранить в недоступном детям месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. При нанесении методом напыления не вдыхать образовавшийся туман. Не допускать попадания в сточные воды. Более подробные данные: см. инструкцию по технике безопасности.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только полностью пустые ёмкости. Остатки материала могут быть после высыхания утилизированы в соответствии с инструкцией по отходам № 912 06 (строительный мусор) или с инструкцией по отходам № 55513 (старые краски, затвердевшие) или в качестве бытового мусора.

Расфасовка:

2,5 л, 5 л, 10 л и 15 л

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное и/или

промежуточное покрытие:

CapaPrim или Samtex 3 разбавленные максимум на 5% водой.

Заключительное покрытие:

Samtex 3, разбавленные максимум на 5% водой.

Способ нанесения:

Кистью, валиком или агрегатом Airless.

Нанесение агрегатом Airless:

Угол нанесения: 50°
Сопло: 0,021–0,026 дюйма
Давление: 150–180 bar
Рабочие агрегаты после использования вымыть водой.

Расход:

Около 160 мл/м² за рабочий проход на гладкой поверхности. На грубой поверхности расход, соответственно, больше. Точный расход определяется методом пробного нанесения.

Нижняя температурная граница при применении:

+5°C для подложки и окружающего воздуха.

Время высыхания:

При +20°C и 65% относит. влажности воздуха через 4–6 происходит поверхностное высыхание и можно наносить следующий слой. Полное просыхание и возможность полных нагрузок наступает, примерно, через 3 дня.

При низких температурах и высокой влажности воздуха эти сроки увеличиваются.

Важно:

Для избежания видимых границ материал наносить методом сырое-по-сырому. Не предназначен для горизонтальных поверхностей с водяными нагрузками.



Подходящие основы и их подготовка

Подложки должны быть сухими и свободными от загрязнений и отделяющихся субстанций. Руководствоваться VOB, Часть C, DIN 18 363, абзац 3.

Штукатурки растворных групп PII и P III:

Прочные, нормально впитывающие штукатурки красить без предварительной подготовки. На грубо пористые, имеющие осыпь песка, впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой материалом Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Готовые гипсовые штукатурки растворных групп PIV и PV:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim.

Гипсовые штукатурки с глянцем зашлифовать, очистить от пыли и нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-TiefgrundTB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Acryl-Hydrosol или Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести для создания адгезии грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim.

Гипсокартонные плиты:

Следы шпателя зашлифовать.

Мягкие и зашлифованные места укрепить материалом Caparol-Tiefgrund TB. Грунтовочное покрытие нанести материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim или CapaSol.

Если плиты состоят из водорастворимых, цветных наполнителей, то необходимо нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Filtergrund fein. Соблюдать инструкцию BFS-Merkblatt № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяющихся веществ, таких как мелящиеся осыпающиеся субстанции.

Пористый бетон:

Грунтовочное покрытие нанести материалом Caparplex, разбавленным 1: 3 водой.

Песчаник и кладка из облицовочного кирпича:

Красить без предварительной обработки.

Имеющие несущую способность покрытия:

Матовые, слабо впитывающие покрытия обрабатывать сразу. Глянцевые поверхности и поверхности, покрытые эмалью/лаком, зашкурить. Затем нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim.

Не имеющие несущей способности покрытия:

Не имеющие несущей способности покрытия на основе эмали/лака и дисперсионных красок или красок на основе искусственных смол удалить. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или CapaPrim.

На грубо пористые осыпающиеся и/или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Не имеющие несущей способности покрытия на основе минеральных красок удалить механическим способом и обеспылить. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия из клеевых красок:

До основания смыть. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные обои типа «Rauhfaser», рельефные или обои с выдавленным рисунком на основе бумаги:

Красить без предварительной обработки.

Не прочно держащиеся обои:

Полностью удалить. Клейстер и остатки бумаги смыть. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытые плесенью поверхности:

Плесневые и/или грибковые пятна удалить механическим сухим способом при помощи щетки или соскребая и выцарапывая.

Поверхность промыть материалом Caparox и дать хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие нанести в зависимости от вида и особенностей подложки. В случае сильно поврежденных поверхностей необходимо наносить заключительное покрытие материалом Indeko-W или Malerit-W.

Поверхности с никотиновыми, водяными, сажевыми или жирными пятнами:

Загрязненные никотином, а так же сажей или жиром поверхности промыть водой с добавлением растворяющих жиры бытовых моющих средств и дать хорошо просохнуть.

Высохшие водяные пятна очистить сухим методом при помощи щетки. Нанести изолирующие грунтовочное покрытие материалом Caparol-Filtergrund fein (См. Техническую Информацию № 845). На сильно загрязненных поверхностях заключительную окраску производить материалом Caparol IsoDeck (См. Техническую Информацию №848).

Дерево и изделия из дерева:

Покрывать водорастворимыми экологичными материалами Capacryl Acryl-Lack или Capadur-Color (См. Технические Информации № 960 и № 190).

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки отремонтировать в соответствии с рекомендациями шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel и, соответствующим образом, прогрунтовать.



Указания:

Технический сервис для срочных консультаций:

LACUFA Aktiengesellschaft

Berlin

Schnellerstr. 141
D12439 Berlin
Tel. +49 3063946 0
Fax +49 3063946 378
e-mail: info.berlin@caparol.de

**Caparol Farben Lacke
Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG**

Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 711777
Fax +49 6154 711351
e-mail: info@caparol.de

SIA CAPAROL BALTICA

Mellužu 1
LV-1067 Rīga
Tel. +371 7 500071
500072
Fax +371 7 500080
e-mail: info@caparol.lv

RAB CAPAROL BALTICA

Filialas Lietuva

Kirtimu g. 41
LT-2028 Vilnius
Tel. +370 2 602015
Fax +370 2 639283
e-mail: info@caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA

Eesti filiaal

Järva 5
EE-3600 Pärnu
Tel./Fax + 372 44 37309
e-mail: info@caparol.ee

SIA CAPAROL BALTICA

Представительство в

Р. Беларусь

ул. Воронянского 7а, офис 805
BY-220039 Минск
тел. +375 17 2281257
2281258
тел./факс +375 17 2281256
e-mail: info@caparol.by

ООО «КАПАРОЛ»

Ул. Выборгская, 16, стр. 4
RUS-125212 Москва
тел. +7 095 502 92 12
факс +7 095 502 92 10
e-mail: caparol@caparol.ru

LACUFA Aktiengesellschaft

Бюро Київ

вул. Зоологична 3
UA-252057 Київ
тел. +38 044 2413912
2413913
факс +38 044 2413533
e-mail: info@caparol.com.ua

Техническая информация Nr. TIEX-D012R-OE по состоянию на июль 2002 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. С учетом разнообразия видов подложек и условий на объектах покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности квалифицированной, выполненной под свою ответственность, проверки нашего продукта на его соответствие предусмотренной цели использования в условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.