

Caparol Acryl-Hydrosol

Не содержащая растворителей, усиленная силиконом грунтовка глубокого проникновения, со слабым запахом. Для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения:

Специальное грунтовочное средство для выравнивания впитывающей способности грубопористых, впитывающих штукатурок с лёгкой осыпью песка, а также бетонных поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Может применяться для помещений, в которых используется оборудование не в взрывобезопасном исполнении или недостаточная вентиляция, а также в помещениях для производства и хранения изделий пищевой промышленности и продуктов питания.

Для выделения обработанных мест грунтовка Caparol Acryl-Hydrosol имеет голубоватый оттенок.

Свойства:

- со слабым запахом,
- не содержит растворителей,
- оказывает гидрофобизирующее воздействие за счет наличия силикона,
- готова к применению,
- проста в применении.

Связующее:

Тонкая водная дисперсия модифицированной акриловой смолы.

Плотность:

примерно 1,02 г/см³

Упаковка:

1 л, 5 л и 10 л

Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-GF01

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, вода, добавки, консерванты, полисилоксан.



Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Основание должно быть чистым, сухим, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных оснований обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их подготовка».

Применение:

Нормально впитывающие влагу основания обработать за 1 раз без разбавления. Сильно впитывающие поверхности обработать без разбавления до полного их насыщения.

Расход:

В зависимости от впитывающей способности основания 150 – 200 мл/м². Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

Инструменты:

Caparol Acryl-Hydrosol может наноситься кистью, валиком и распылением. Возможно нанесение способом безвоздушного распыления Airless.

Безвоздушное распыление Airless:

Угол распыления: 20 – 50°
Форсунка: 0,015"
Давление при распылении: 60 бар

После использования рабочие инструменты сразу помыть водой.

Совместимость с другими материалами:

Caparol Acryl-Hydrosol нельзя смешивать или разбавлять другими материалами, чтобы сохранить специфические свойства продукта.

Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:

Температура основания и окружающего воздуха не должна быть ниже +5°C.

Время высыхания:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке примерно через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время высыхания увеличивается.

Внимание:

Caparol Acryl-Hydrosol не применяется на горизонтальных поверхностях с длительным воздействием воды.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех видов оснований, встречающихся на практике. Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

E-mail: info.berlin@caparol.de

CAPAROL Farben Lacke

Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 6154 71 17 77

Fax. +49 6154 71 13 51

E-mail: tech-auskunft@caparol.de

Техническая информация № 653 по состоянию на март 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88