



Caparol AquaSperrgrund

Разбавляемое водой, изолирующее грунтовочное покрытие с адгезионными свойствами

Описание продукта

Область применения:

Применяется для создания покрытий с хорошими изолирующими свойствами от исходящих из основания пятен никотина и воды, окрашивающих составляющих и субстанций, содержащих анилин.

Свойства:

- разбавляется водой, экологически безопасная;
- высокое изолирующее воздействие;
- соответствует требованиям VOB к изолирующим средствам;
- паропроницаемое;
- с высокой адгезией;
- со слабым запахом;
- со слабыми внутренними напряжениями;
- щелочестойкое.

Связующее: Катеонные полимеризационные смолы в растворе

Плотность: около 1,4 г/см³

Цветовой тон: белый

Материал не может быть заколерован, а также не может быть смешан с другими продуктами.

Степень блеска: матовая

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, открытые водоемы и на землю. Дополнительную информацию см. в листе безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, защищенном от мороза месте. Срок хранения – 1 год.

Утилизация:

Согласно местным предписаниям. На переработку сдавать только пустые ведра. Жидкие остатки материала могут утилизироваться как отходы красок на водной основе или как бытовой мусор.

Составляющие компоненты:

Полиакриловые смолы, двуокись титана, силикаты, вода, добавки.

Фасовка:

5 и 12,5 литров



Нанесение

Система покрытия:

Грунтовочное покрытие выполнить неразбавленным материалом.

При более экстремальных нагрузках нанести второй слой.

Финишное покрытие любыми дисперсионными продуктами Caparol.

Способ нанесения:

Наносится кистью или валиком. Рабочий инструмент сразу после использования промыть водой.

Расход:

Примерно 90 –110 мл/м² на один слой по гладкому основанию. На шершавых поверхностях расход соответственно выше. Точный расход определяется пробной окраской на объекте.

Нижняя температурная граница при нанесении и высыхании:

+ 5°С для основания и воздуха.

Время высыхания:

При +20° С и 65% отн. влажности воздуха можно наносить следующий слой примерно через 12 часов. При более низких температурах воздуха и более высокой влажности сроки удлиняются.

Внимание:

Caparol AquaSperrgrund нельзя смешивать или разбавлять другими материалами.

Для поверхностей, на которых обнаружены чрезвычайно сильные загрязнения или примеси или для помещений, которые в течение одного дня должны быть отремонтированы и снова сданы в эксплуатацию рекомендуется применять высокоокрывистую краску для быстрого ремонта Dura-inn № 1. Обратите внимание на техническую информацию № 385.

Помещения, в которых должны производить, хранить или продавать продукты питания должны после нанесения покрытия минимум 3 дня проветриваться перед дальнейшим использованием.

Подготовка основания

Основания должны быть чистыми, сухими и не иметь разделяющих веществ. В отношении необходимой подготовки основания обратите внимание на нашу техническую информацию № 650 «Основания и их подготовка».

Для нанесения подходят все обычные в строительстве минеральные основания (штукатурки, бетон, кирпич), цементно-волокнистые плиты, ДСП, ДВП, гипс, гипсокартон, старые лакокрасочные покрытия, цветные металлы, керамические покрытия (стекло, пластик (после пробы)).

Техническая консультация

Все, применяемые на практике основания и условия их окраски не могут быть учтены в этом издании. В сложных ситуациях проконсультируйтесь детально с нашими техническими специалистами, при необходимости с посещением объекта.

Техническая информация № 384, по состоянию на ноябрь 2004

Данная техническая информация составлена на основе современных технических знаний и нашего опыта. Учитывая разнообразие подложек и условий на объектах мы не несем ответственность на основании содержания данной технической информации. Она не освобождает покупателя/потребителя от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для конкретной области применения в соответствующих условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.