

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Штукатурка с цветными камнями для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения:

Готовая к применению штукатурка с цветными камнями на чисто-акриловой основе с натуральным гранулятом, подобранными цветовыми тонами.

Применяется как цокольная штукатурка, напр.:

- вместе с системами наружного утепления фасадов
- на неокрашенный бетон
- на известково-цементные или цементные штукатурки
- на гипсокартон или гипсовые штукатурки

Свойства:

- атмосферостойкий, устойчивый к истиранию по VOB, C - DIN 18 363
- адгезионная и ударная прочность
- проницаемый для водяного пара
- разбавляется водой
- прост в применении
- может подвергаться нагрузкам и чистке
- связующее – 100% акрилат
- структурное зерно из цветного кварцевого гранулята Coloritquarz
- согласованная светостойчивая комбинация связующего и гранулята

Технические характеристики:

- коэффициент водопоглощения $w < 0,2 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$ по DIN 52 617
- толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии водяного пара, на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 190,: $s_d < 0,6 \text{ м}$
- объёмная масса твёрдого раствора ок. $1,5 \text{ кг}/\text{дм}^3$

Структура / величина зерна / расход:

Структура зерна натурального камня 2,0 мм / ок. $5,0 \text{ кг}/\text{м}^2$.

Степень блеска:

Шелковисто-матовая

Цветовой тон:

01	Grau / серый	05	Vesuvgrau / серый Безувий
02	Irishgrün / ирланд. зелёный	06	Rosatoquarz / розовый кварц
03	Flintrot / кремнистый красный	07	Kieselgrau / кремнистый серый
04	Anthrazit / антрацит	08	Kieselbunt / кремнистый цветной

Консистенция:

Пастообразная

Упаковка:

Ведро 25 кг

№ продукта:

691

Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, прочной, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. На старые грунтовочные штукатурки при необходимости нанести укрепляющую грунтовку или защиту от возгорания. Новые грунтовочные штукатурки должны затвердевать минимум 2 – 4 недели. При применении продукта на цокольных поверхностях в системах наружного утепления фасадов армированный слой должен затвердеть и высохнуть.

Грунтовочное покрытие

На поверхность необходимо нанести грунтовку Capatect-Putzgrund 610; в грунтовку нужно добавить соответствующий колер Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (AVA) согласно таблице.

Сведения для колерования грунтовочного слоя:

Колерование Capatect-Putzgrund 610 в качестве грунтовочного слоя с помощью Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (AVA)								
Штукатурка с цв. камнями AVA	Необходимое количество добавки в мл на 25 кг грунтовки							
	01 grau	02 irischgrün	03 flintrot	04 anthrazit	05 vesuvgrau	06 rosatoquarz	07 kieselgrau	08 kieselbunt
Чёрный (schwarz)	877	942	812	4570	538	2031	760	1230
Охра (ocker)	222	1413	3256	202	92	784	61	200
Красно-коричневый (rotbraun)	20	-	6954	101	23	530	-	-
Зелёный (waldgrün)	-	182	-	-	-	-	-	-
Жёлтый (dottergelb)	-	-	-	-	-	-	-	1970

**Подготовка материала:**

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой; макс. 2%.

Нанесение:

Нанести штукатурку с цветными камнями сплошным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали на сухой грунтовочный слой, снять зернистость и выровнять.

Следить за равномерным нанесением материала и избегать наложений.

После лёгкого подсыхания рекомендуется выровнять поверхность чистой кельмой из нержавеющей стали.

Из-за использования натурального гранулята возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из различных партий.

Малярную ленту необходимо удалить перед затвердением.

Температура обработки:

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и поверхности не должна опускаться ниже + 8°C. Не работать при прямом действии солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Время сушки:

Для защиты от дождя во время высыхания поверхность необходимо прикрыть брезентом / тентом.

При умеренных погодных условиях штукатурка высыхает «от пыли» и может подвергаться нагрузке через 3 – 4 дня, полностью высыхает через 6 – 8 дней.

При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Очистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Указания

Штукатурка Capatect-Buntstein-Sockelputz не предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе. Отвердевшие остатки могут быть утилизированы как отвердевшие краски или как бытовой мусор. ЕАК 08 01 12.

Указания об опасности / меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза обильно промыть водой.

Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в землю.

Код продукта Лаки и краски: M-DF02

Данные по безопасности / маркировка видов опасности и транспортирования:
См. паспорт безопасности.

Техническая информация № 691 по состоянию на апрель 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-1777 · Telefax (0 6154) 71-1351 · Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 62-46 · Telefax (0 30) 63 94 62 88