

# ACRYLFARBE 001

## Фасадная акриловая краска

### Характеристика:

Готовая к применению краска, производимая на основе эмульсии акриловой смолы. Легко наносится, с хорошей кроющей способностью, устойчивая к воздействию атмосферных факторов: дождя, УФ-лучей, мороза, ветра. Краска является экологическим и нетоксичным продуктом. Создает матовое, гладкое, без «морщин» и трещин малярное покрытие. Для внутренних и наружных работ.

### Назначение:

Гидрофобная краска для выполнения малярных покрытий на таких основаниях, как: цементные, известково-цементные, тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, бетоны, гипсовые материалы, гипсокартонные плиты. Не рекомендуется наносить ее на известковые штукатурки, клеевые и масляные краски, лакированные и пластиковые поверхности. Если предназначенный под покраску фасад находится на территории, где может наблюдаться повышенная концентрация спор мхов, грибов и т. п. (например, вблизи лесов, водоемов), рекомендуется усилить стойкость краски, добавив бактерицидное средство (дополнительная защитная оболочка).

### Технические данные:

Состав: водная дисперсия акриловой смолы, минеральные наполнители, пигменты  
Объемная плотность: около 1,45 г/см<sup>3</sup>  
Паропроницаемость покрытия:  $\geq 140$  г/м<sup>2</sup> 24 ч  
Стойкость покрытия к «протиранию» мокрым материалом:  $\geq 5000$  циклов

### Рабочие данные:

Рабочая температура (воздуха, основания, материалов): от +5°C до +25°C  
Время высыхания покрытия: около 12 часов при температуре +20°C  
Цветовая палитра: 268 цветов  
Расход при однократном нанесении: около 150-250 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности и структуры основания, а также от способа выполнения покраски)

### Способ применения

**Подготовка основания:** Краску следует наносить на несущие, чистые, сухие, ровные основания, очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и грибов. Поверхности, покрытые плесенью или водорослями, очистить с помощью противогрибкового средства SEPTOBUD 1008. Все минеральные покрытия очистить сухим способом, слабо держащиеся фрагменты снять. Традиционные и тонкослойные штукатурные покрытия можно окрашивать не раньше чем через 4 недели. С целью укрепления непрочные и осыпающиеся старые штукатурки, а также сильно впитывающие и меловые основания следует загрунтовать препаратом TIEFGRUND LMF 301 или разбавленной водой акриловой краской в соотношении 1:2 (одна часть воды и две части краски). Поверхности, не предназначенные для окрашивания, следует предварительно прикрыть.  
**Подготовка материала к работе:** Перед

использованием проверить соответствие цвета заказу. Находящуюся в емкости краску тщательно перемешать. Краску нельзя разбавлять, за исключением случаев грунтования основания краской. Чтобы избежать различий в цвете, следует на одну поверхность наносить краску одной и той же серии изготовления.

**Способ применения:** Приготовленную краску наносить с помощью валика, кисточки или методом распыления. Перед нанесением следующего слоя краски должно пройти не менее 12 часов, для высыхания предыдущего слоя. Малярные работы на одной отдельной поверхности следует выполнять непрерывным способом, чтобы избежать различий в цвете. Каждую новую накладываемую порцию краски следует соединять со свежей краской, уже нанесенной на поверхность. Нельзя выполнять покраску во время при сильном ветре и под действием прямых солнечных лучей, без специальных защитных покрытий, ограничивающих воздействие атмосферных факторов. При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха около 60 % слой краски высыхает через 2-3 часа. Спустя 12 часов поверхность готова к повторному нанесению краски. При более низких температурах и более высокой относительной влажности воздуха, например, осенью, время высыхания краски может значительно увеличиться. Туман действует на недостаточно высохшее малярное покрытие как изморось и таким образом может привести к образованию подтеков и изменения цвета краски.

### Очистка инструментов:

Чистой водой, сразу после окончания работы.

### Упаковка:

Пластиковые емкости 5 л на поддонах по 80 штук.  
Пластиковые емкости 15 л на поддонах по 33 штуки.

### Хранение:

До 12 месяцев от даты изготовления, в сухом месте, в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

### Меры предосторожности:

Избегать контакта с кожей и защищать глаза. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу вымыть место контакта водой. Рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду.

### Ссылка на документ:

PN-C-81913:1998 «Дисперсионные краски для фасадов зданий».

### Дата обновления:

10/2007