

LEPBIT 831

Дисперсионная асфальтово-каучуковая масса Вп

Характеристика:

Многофункциональная дисперсионная асфальтово-каучуковая масса. Готовая к применению. Применяется для выполнения бесшовных горизонтальных и вертикальных гидроизоляций легкого, среднего и тяжелого типа, а также для приклеивания твердых изоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты. Не требует применения усиливающих вставок и выравнивающей штукатурки. Высокоэластичная масса с высокой способностью покрытия трещин.

Назначение:

Масса предназначена для выполнения гидроизоляции всех типов, а также для приклеивания термической изоляции к фундаментным или подвальным стенам ниже уровня земли и в цокольной зоне здания. Может накладываться на бетонные основания, цементные стяжки, стены из керамического кирпича, силикатного, на цементные, цементно-известковые штукатурки и проч. Не применять со смолистыми материалами (например, смолистый толь), а также для оснований, подверженных негативному воздействию воды.

Технические данные:

Состав: водная эмульсия асфальтов, каучуков, наполнителей и модифицирующих добавок.

Объемная плотность: около 1,07 г/см³

Клеящая способность: $\geq 1,8$ МПа

Способность покрывать трещины: 1-1,5 мм

Водостойкость под давлением: $\geq 0,8$ МПа при толщине слоя 4 мм

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов) - от + 5°C до + 25°C

Время высыхания: около 6 часов

Засыпание траншей: приблизительно через 3 часа

Водоотталкивающие свойства (от осадков): приблизительно через 12 часов

Ориентировочный расход:

1. при бесшовной изоляции расход около 1 кг/м² на 1 мм слоя, рекомендуемая толщина слоев:

- изоляция легкого типа (защита от влажности), рекомендуемая толщина слоя 2 мм
- Изоляция среднего типа (грунтовые воды), рекомендуемая толщина слоя 3 мм
- изоляция тяжелого типа (вода под давлением), рекомендуемая толщина слоя 4 мм

2. При наклеивании пенополистироловых плит 1,0 кг/м²

Способ применения:

Подготовка основания: Основание должно быть ровным, очищенным от всех элементов, ослабляющих адгезию: жиров, старых малярных покрытий, антиадгезионных средств, смоляных покрытий и проч. Эластичную битумную массу можно применять на сухое или слегка влажное основание. Все изломы и сопряжения нужно закруглить, используя раствор SPACHTEL-REPARATURCEL 429 или применить в этих

местах уплотняющую ленту. Профилированный кирпич рекомендуется шпательовать заполняющей массой LEPBIT 831. Перед выполнением гидроизоляции основу нужно загрунтовать массой SZCZELBIT 830, растворенной водой в пропорции 1:1.

Способ применения: Перед употреблением массу нужно тщательно вымешать. Накладывание проводить шпателем или мастерком.

Выполнение бесшовных гидроизоляционных покрытий:

При помощи массы LEPBIT 831 можно выполнять гидроизоляцию легкого, среднего и тяжелого типа. На загрунтованное основание следует нанести массу шпателем так, чтобы покрытие имело толщину до 2 мм – для изоляции легкого типа, 3 мм – для изоляции среднего типа, 4 мм – для изоляции тяжелого типа. Рекомендуется накладывать одноразово слой до 2 мм. Нужно обратить внимание на то, чтобы поверхность углов вогнутых и выпуклых была тщательно покрыта массой. Не рекомендуется применять массу LEPBIT 831 на элементах здания, подверженных гидростатическому давлению жидкости, ибо это может привести к отслоению изоляционного слоя или к созданию пузырей на готовом изоляционном слое.

Приклеивание утепляющих плит: В зависимости от размера плит размещают 3-6 порций диаметром 12-15 см на обратной стороне плиты (при наличии гидростатического давления жидкости LEPBIT 831 распределяется по всей поверхности). Затем эти плиты состыковываются и сильно прижимаются к основанию.

Упаковка:

Пластиковые упаковки по 10 кг по 48 штук на поддонах.

Хранение:

До 6 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

Очистка инструмента:

Очистка инструмента после окончания работы до высыхания – водой, после засыхания – бензиновыми растворителями.

Предупреждение:

Изделие нужно беречь от детей. Соблюдать правила БГП.

Нормативный документ:

PN-B-24000/1997 „Дисперсионная асфальтово-каучуковая масса”.

Дата выпуска:

05/2007