

# SZCZELBIT 830

Дисперсионная асфальтово-каучуковая масса Dn

## Характеристика:

Готовая к использованию дисперсионная асфальтово-каучуковая масса для выполнения бесшовных кровельных покрытий, усиленных техническими тканями и для грунтовки минеральных оснований под соответствующую изоляцию. Для применения в холодном виде. Водостойкая и морозостойкая.

## Применение:

Раствор предназначен для выполнения бесшовных кровельных покрытий и покрытий на основе одного слоя рубероида, а также для ремонта и кровельных покрытий и ухода за ними. Для применения на бетонных, цементных основаниях, асфальтовых кровельных покрытиях и т.п. Не применять со смолистыми покрытиями (смолистые толи).

## Технические данные:

Состав: водная эмульсия асфальтов, каучуков и уплотняющих добавок.

Объемная плотность: около 1,1 г/см<sup>3</sup>

## Рабочие данные:

Температура применения (материалов, основания, воздуха): от +5°C до +25°C

Время высыхания: около 5 часов

Время между нанесением следующих слоев: около 5 часов

Водоотталкивающие свойства (от дождя): приблизительно через 5 часов

Расход:

- при грунтовании 0,2 кг/м<sup>2</sup> (до грунтования массу разбавить с водой в пропорции 1:1)

- при кровельных покрытиях 0,5 кг/м<sup>2</sup> на 1 слой.

## Способ применения:

**Подготовка основания:** Основание должно быть чистым, сухим или слегка влажным, гладким, очищенным от всех элементов, ослабляющих адгезионные свойства: жиров, старых малярных покрытий, антиадгезионных средств, смоляных покрытий и проч. Перед выполнением гидроизоляции основание нужно загрунтовать средством SZCZELBIT 830, разведенным с водой в соотношении 1:1.

**Способ применения:** Перед употреблением массу нужно тщательно вымешать. Накладывание проводить кровельной щеткой или шпателем.

**Грунтование основания:** Битумную эмульсию SZCZELBIT 830 нужно разбавить с водой в пропорции 1:1, тщательно вымешать и наносить на основание с помощью кисти или щетки.

**Выполнение бесшовных покрытий крыш:** SZCZELBIT 830 следует наносить полосами шириной, приближенной к ширине армирующей ткани, начиная от ниже всего положенной части крыши. Толщина одного равномерно распределенного слоя не должна превышать 1 мм (оптимально 0,6 – 0,7 мм). В распределенном, вновь нанесенном слое нужно утопить, тщательно

прижимая, полипропиленовое волокно со свойством 60 г/м<sup>2</sup>. Потом оставить до высыхания. Складки должны иметь ширину мин. 10 см, если длина вкладки (вставки) не превышает 6 м, и около 20 см, если она длиннее. На положенных полосах ткани нужно распределять такое количество массы, чтобы получить полное насыщение ткани этой массой. Рекомендуется продолжение работ на армированном слое не ранее следующего дня. В случае применения двойного армирования нужно наложить слой, насыщающий волокно, на него после высушивания нанести слой асфальтовой массы, затем в еще мокрую массу нужно утопить сетчатую полипропиленовую ткань со свойствами 48г/м<sup>2</sup>. Следует поступать аналогично, как и при утапливании первого слоя стеклоткани, разумеется, сохраняя принцип чередования швов. Конечный слой нужно наносить на ткань фрагментами, а потом непосредственно после смазывания, с целью увеличения механического сопротивления и устойчивости к УФ-излучению, посыпать минеральной посыпкой.

## Упаковка:

Пластиковые упаковки по 10 кг по 48 штук на поддонах.

## Хранение:

До 6 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

## Очистка инструмента:

Очистка инструмента после окончания работы до высыхания – водой, после засыхания – бензиновыми растворителями.

## Предупреждение:

Изделие нужно беречь от детей. Соблюдать правила БГП.

## Ссылочный документ:

PN:B:24000/1997 „Дисперсионная асфальтово-каучуковая масса”.

## Дата выпуска:

05/2007