

BETONGRUND 310

Грунтовка под гипсовые и цементно-известковые штукатурки

Характеристика:

Грунтовка под гипсовые и цементно-известковые штукатурки произведена на основе водной дисперсии акрил-стиреновой дисперсии. Укрепляет основание, ограничивает и выравнивает его впитывающую способность, не уменьшая паропроницаемости. Стойкая к воздействию щелочных соединений. Для проведения внутренних и наружных работ.

Назначение:

Предназначено для грунтования бетонных оснований под гипсовые штукатурки, а также для всех минеральных оснований под цементно-известковые штукатурки. Грунтовка увеличивает адгезию штукатурного раствора к основанию, облегчает его нанесение и обеспечивает равномерное высыхание штукатурного слоя. Предотвращает появление сколов, а также увеличивает долговечность штукатурки.

Технические данные:

Состав: смесь полимерных дисперсий, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.
Объемная плотность: около 1,39 г/см³

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C
Цвет: голубой
Время высыхания покрытия: около 2-4 часов
Расход: около 19,3 кг/м² на 1 см толщины слоя раствора.
Возможность нанесения растворов: по прошествии около 24 часов с момента нанесения грунтового средства.
Время высыхания покрытия: около 12 часов.
Расход: около 0,25- 0,35 кг/м²

Способ применения:

Подготовка основания: Все основания должны быть несущими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или препаратом ЦЛ- und FETTLÜSER 1003. Проявления биологического характера нужно устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпательочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURЦRTEL 429, шпательочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к виду основания. Растворы в исправляемых местах должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие поверхности следует загрунтовать средством SILIKAT-GRUNDIERUNG 304. Поверхности, не предназначенные для оштукатуривания, перед нанесением грунтового средства, закрыть от солнца.

Подготовка материала к работе:

Перед использованием средство тщательно перемешать. Средство BETONGRUND 310 нельзя разбавлять водой и не смешивать с другими материалами.

Способ применения:

Препарат равномерно нанести на подготовленном основании при помощи кисти, валика или методом набрызгивания. Общее среднее время высыхания грунтового средства составляет около 12 часов и зависит от атмосферных условий. Высокая влажность воздуха и низкая температура влияют на увеличение времени его высыхания.

Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы

Упаковка:

Пластиковые контейнеры по 20кг на поддонах по 33 штуки.

Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза. В случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и проконсультироваться с врачом. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Ссылочный документ:

PN-C-81906: 2003 «Водорастворимые краски и пропитки для грунтования».

Дата выпуска:

05/2007