

# HAFTGRUND-K 311

Водная грунтовка под гипсовые штукатурки, гипсовые клеи и наливные ангидритовые полы

## Характеристика:

Концентрированная грунтовка, произведенная на основе водной дисперсии акрил-стиреновой смолы. Укрепляет основание, ограничивает и выравнивает его впитывающую способность, не уменьшая паропроницаемости. Стойкая к повышенной щелочности грунтуемых оснований.

## Применение:

Предназначено для грунтования всех впитывающих и ослабленных оснований перед нанесением гипсовых штукатурок, клеев для крепления гипсокартонных плит и наливных ангидритовых полов. В случае применения под гипсовые штукатурки HAFTGRUND-K 311 увеличивает адгезию и облегчает их нанесение, способствует равномерному высыханию штукатурного раствора, препятствует повреждению и образованию трещин и царапин на штукатурных покрытиях, а также усиливает их прочность. В случае применения грунтового средства в качестве контактного слоя под наливные покрытия, оказывает решающее воздействие на растекаемость массы, улучшение условий схватывания и достижения ожидаемых параметров прочности основания.

## Технические данные:

Состав: концентрированная дисперсия стирен-акрилового сополимера, улучшающие добавки.  
Объемная плотность: около 1,02 г/см<sup>3</sup>

## Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от +5°C до +25°C

Цвет: зеленый

Время высыхания покрытия: около 2-4 часов

Возможность нанесения растворов: по прошествии 24 часов с момента нанесения грунтового средства  
Пропорция разбавления с водой

- основания с очень большой увлажненностью  
макс. 1:2 (HAFTGRUND-K 311: вода)

- основания, мало увлажненные:  
макс. 1:5 (HAFTGRUND-K 311: вода)

- контактный слой под ангидритовую заливку:  
макс. 1:1 (HAFTGRUND-K 311: вода)

Расход: около 100 мл/м<sup>2</sup> средства в разведенном состоянии

## Способ использования:

**Подготовка основания:** Все основания должны быть несущими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или препаратом ЦЛ- und FETTLЦSER 1003. Проявления биологического характера нужно устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами, и царапинами нужно исправить

шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMЦRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к виду основания. Растворы в исправляемых местах должны быть высохшими и хорошо связанными. Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, перед нанесением грунтового средства, закрыть от солнца.

## Подготовка материала к работе:

Перед использованием средство тщательно вымешать. Разбавить водой в зависимости от назначения и поглощающей способности основания.

## Способ применения:

Препарат HAFTGRUND-K 311 лучше всего наносить на основание при помощи кисти, валика или методом набрызгивания. В случае применения метода набрызгивания рекомендуется двойное грунтование. Нанесение штукатурки или осуществление ангидритовой заливки нужно начать после полного высыхания грунтового средства (в зависимости от впитывающих способностей основания, вентиляции и температуры помещения, нанесенного количества) приблизительно через 24 часа.

## Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

## Упаковка:

Пластиковые контейнеры по 15 кг на поддонах по 33 штуки.

## Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до 25°C.

## Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза. В случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и проконсультироваться с врачом. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

## Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

## Ссылочный документ:

PN-C-81906: 2003 «Водорастворимые краски и пропитки для грунтования».

## Дата выпуска:

12/2006