

HAFTGRUND 300

Грунтовка адгезионная и добавка к сухим строительным смесям

Характеристика:

Средство для создания адгезионного слоя и улучшающая добавка к минеральным строительным смесям и растворам, изготовленное на основе акриловой дисперсии. Облегчает нанесение растворов, улучшает адгезию к основаниям и повышает сопротивление скалыванию. Облегчает нанесение и повышает сопротивление строительных растворов сжатию и изгибу. Не содержит растворителя. Благодаря свойству удерживания воды снижает вероятность растрескивания растворов. Не вызывает коррозии стальной арматуры. Для внутренних и наружных работ.

Применение: Средство предназначено для выполнения на минеральных основаниях контактного слоя, увеличивающего связывающую силу сцепления между основанием и вновь накладываемым раствором. Применяется в качестве добавки, улучшающей свойства растворов, увеличивающей их эластичность и снижающей риск образования царапин и трещин. Подходит для нанесения на стяжки, штукатурки, впитывающий бетон, стены из керамических кирпичей и т.п. Применяется при укладке цементных и ангидридовых стяжек, самовыравнивающихся смесей, шпатлевочно-реставрационных растворов и пр.

Технические данные:

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, вспомогательные средства.

Объемная плотность: около 1,02 г/см³

pH: около 7

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от +5°C до +25°C

Время высыхания покрытия: около 2-4 часов

Цвет: после высыхания - бесцветный

Расход: около 50-300 мл/м² (в зависимости от пропорции и впитывающей способности рабочей поверхности. Пропорции разведения водой – по таблице

Применение	Пропорции смешивания (HAFTGRUND 300 : вода)
Добавка к стяжкам и шпатлевочно-ремонтным растворам в зависимости от толщины слоя	
0-5 мм	1:2
6-15 мм	1:3
15-30 мм	1:4
31-50 мм	1:6
Добавка к слоям и растворам, подверженным истиранию	1:1

Способ применения:

Подготовка основания: Перед грунтованием следует удалить механическим путем все отслаивающиеся элементы и фрагменты

основания со слабой прочностью. Затем, отделяемые поверхности следует очистить от веществ, уменьшающих адгезионные свойства, т.е. от пыли, жиров, смазок, остатков краски, плесени, грибов, мхов и пр. Так подготовленное основание должно быть очищено от царапин и солевых выступлений, а также полностью сухим по всей поверхности. Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или препаратом ЦЛ- und FETTLÜSER 1003. Проявления биологического характера нужно ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с царапинами и трещинами нужно исправить шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURLEISTUNG 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к виду основания. Растворы в исправляемых местах должны быть высохшими и хорошо связанными. Поверхности, не предназначенные для грунтования, перед нанесением грунтового средства, закрыть от солнца.

Подготовка материала к работе:

Перед употреблением следует многократно встряхнуть содержимое упаковки, а затем в чистой, без коррозии посуде размешать с холодной и чистой водой в требуемой пропорции.

Способ применения:

При применении в качестве грунтового средства для создания контактного слоя, препарат следует равномерно, обильно наносить на поверхности с помощью кисти или валика. В случае горизонтальных поверхностей во время грунтования не должны образовываться застои грунтового средства (лужи). Раствор нужно наносить на еще влажный контактный слой методом «влажное на влажное». При использовании в качестве добавки, улучшающей раствор, препарат, разбавленный водой, нужно добавлять для получения нужной консистенции раствора. Не следует проводить работы во время воздействия таких атмосферных явлений, как сильный ветер и сильное солнечное освещение облицовки, без специальных заслонов, ограничивающих влияние атмосферных факторов. Вновь нанесенные покрытия следует защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы.

Упаковка:

Пластиковые контейнеры по 5 кг на поддонах по 120 штук.

Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Предупреждение:

HAFTGRUND 300

Грунтовка адгезионная и добавка к сухим строительным смесям

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза. В случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и проконсультироваться с врачом. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Ссылочный документ:

PN-C-81906: 2003 «Водорастворимые краски и пропитки для грунтования».

Дата выпуска:

05/2007