

SILIKON-PUTZGRUND 332

Грунтовка под силиконовые штукатурки

Характеристика:

Грунтовка под силиконовые штукатурки изготовлена на основе силиконовой эмульсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит растворителей. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Возможна окраска под цвет штукатурной массы. Подходит для внутренних и наружных работ.

Применение:

Средство предназначено для финишной подготовки поверхности перед нанесением силиконовых штукатурок фирмы KREISEL. Регулирует впитывающую способность оснований и уменьшает расход штукатурной массы.

Технические данные:

Состав: силиконовая эмульсия, дисперсия акрилового полимера, кварцевая крошка, пигменты, вспомогательные средства.

Объемная плотность: около 1,55 г/см³

Рабочие данные:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C

Время высыхания покрытия: около 4 часов

Возможность нанесения штукатурного покрытия: по прошествии около 24 часов с момента нанесения грунтового средства

Цвет: белый или подобранный под цвет штукатурки

Расход: около 0,2-0,3 кг/м² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)

Способ использования:

Подготовка основания: Все основания должны быть несущими, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и солевых пятен и быть равномерно сухими по всей поверхности. Загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами основания следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или препаратом ЦЛ- und FETTLÜSER 1003. Проявления биологического характера нужно устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURЦRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к виду основания. Растворы в исправляемых местах должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие поверхности следует загрунтовать средством SILIKON-GRUNDIERUNG 305. Поверхности, не предназначенные для оштукатуривания, перед нанесением грунтоющих средств закрыть.

Подготовка материала к работе:

Перед использованием следует размешать содержимое упаковки. Средство нельзя разбавлять водой и смешивать с другими материалами.

Способ применения:

Грунтовой средство SILIKON-PUTZGRUND 332 нужно равномерно наносить на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить через 24 часа высыхания загрунтованной поверхности. Нельзя проводить работы при окружающей температуре ниже + 5°C, а также производить работы по облицовке во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильном солнечном освещении облицовки без специальных заслонов, ограничивающих влияние атмосферных явлений. вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, мороза и слишком быстрого высыхания.

Внимание!

Необходимо применять весь комплект продуктов, входящих в состав Системы Утепления TURBO.

Очистка инструмента:

Чистой водой, непосредственно после окончания работы

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 7 кг на поддонах по 80 штук.

Пластиковые контейнеры по 21 кг на поддонах по 33 штуки.

Хранение:

До 12 месяцев от даты производства, в сухих помещениях и в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C

Предупреждение:

Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Ссылочный документ:

Техническое утверждение ITB № AT-15-5814/2003, и техническое утверждение ITB № AT-15-6676/2005, техническое утверждение ITB № AT-15-6677/2005.

Дата выпуска:

05/2007